



SÉRIE GRAFITACK PROMO GLOSSY COLOURS

RÉFÉRENCES P00 à P91

Édité le 1er Juillet 2013



Description

La série Grafitack Promo est un film monomère calandré en PVC souple, sans cadmium, pourvu d'un adhésif acrylique permanent sensible à la pression. Cet adhésif est protégé par un papier siliconé de haute qualité. Le film est bien reconnaissable par son empreinte verte claire sur le verso.

Composition

Film : film en PVC monomère calandré, d'une épaisseur de 70 microns
 Adhésif : adhésif acrylique permanent, sensible à la pression, à base d'eau, avec une excellente résistance contre la lumière UV, les produits chimiques et l'humidité.
 Papier au dos : papier blanc siliconisé d'un poids de 120 gr/m²

Application

La série Grafitack Promo était spécialement développée pour les applications à l'extérieur de courte durée (2 à 3 ans). Pensons aux actions publicitaires sur les vitrines de magasin, aux décorations de fête, aux offres de saison, aux panneaux publicitaires, etc... En outre, la série Grafitack Promo peut être utilisée pour toutes sortes d'applications à l'intérieur, comme la signalisation dans les magasins, pendant des expositions, dans les entrepôts, etc...

Avantages du produit

La série Grafitack Promo vous offre une excellente flexibilité et un échenillage parfait.

Spécifications du produit

Propriétés techniques dans le cadre d'une humidité relative de 50 ± 5 % et d'une température de 23 ± 2°C.

		Méthode	Résultat
1.	Épaisseur¹ Épaisseur vinyle Épaisseur vinyle + colle + papier	Din53370 Din53370	70 microns 210 microns
2.	Étirage jusqu'à rupture² en direction de longueur en direction de travers	Din53455 Din53455	> 135 % > 135 %
3.	Tolérance dimensionnelle³	Finat 14	< 1,00 mm
4.	Brillance Brillance minim. (angle de mesure 60°)	Din67530	65 GU (gloss units) P40: 40 GU (gloss units) Métallique: 35 GU
5.	Adhésion⁴ Après 20 minutes Après 24 heures	Finat 1 Finat 1	11 N/25mm 15 N/25mm
6.	Quickstick⁵	Finat 9	7 N
7.	Durée de vie attendue à l'extérieur⁶	-	Adhésion : 3 ans P90, P91 : 1 an Couleurs : 2-3 ans P00: 1 an
8.	Limites de température d'application d'utilisation	- -	+10°C à +35°C -15°C à +60°C
9.	Couleur impression dorsale	-	vert clair
10.	Inflammabilité Si appliqué sur aluminium, verre, acier = auto-éteignant		

Instructions de stockage

Tous les matériaux Grafitack doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin d'éviter des pertes de qualité, les matériaux Grafitack doivent aussi être stockés dans les meilleures conditions, c.-à-d. dans une température entre 10 et 20°C et une humidité relative de 50%.

Dans ces conditions, les matériaux Grafitack peuvent être stockés pour une période de deux ans.

Remarques

Afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de toujours nettoyer la surface avec isopropanol et/ou d'utiliser un matériel d'application "low-tack" !

Puisque la couleur des films peut différer minimalement dans chaque production, nous vous conseillons de ne pas utiliser des films de différents numéros de production dans un seul travail critique. Le numéro à considérer à cette fin se compose des 5 premiers chiffres du numéro de production de 7 chiffres.

Important

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent aussi être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information, et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

1)
L'épaisseur des matériaux Grafitack peut varier légèrement. La valeur indiquée est une valeur moyenne, obtenue après une série de mesurages.

2)
L'étirage jusqu'à rupture des matériaux Grafitack peut varier légèrement. La valeur indiquée est une valeur minimum, obtenue après une série de mesurages.

3)
La tolérance dimensionnelle est le rétrécissement du matériel non-imprimé en mm. Pour mesurer cette valeur, le film est appliqué sur aluminium (10x10cm) et mis dans un four à chaleur pulsée à 70°C pendant 48 heures (= méthode Finat 14, adaptée selon notre propre procédure interne). La valeur indiquée est une valeur maximum, obtenue après une série de mesurages.

4)
L'adhésion est mesurée sur verre, après 20 minutes et après 24 heures. Le film est enlevé en formant un angle de 180° et à une vitesse de 300 mm/min. La valeur indiquée est une valeur moyenne, obtenue après une série de mesurages.

5)
Le "Quickstick" est l'adhésion directe, mesurée sur verre. La valeur indiquée est une valeur moyenne, obtenue après une série de mesurages.

6)
La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. Une application non-verticale peut diminuer la durée de vie jusqu'à 50%. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. La durée de vie peut aussi varier pour chaque couleur (à cause de la pigmentation). Des conditions tropicales ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement. Pour de plus amples informations, nous référons également à notre "Certificat de Garantie Grafiprint" général et à nos "Conditions Générales de Vente et de Livraison".