



SÉRIE GRAFITACK TRANSLUCIDE

RÉFÉRENCES TL128 à TL901

Édité le 4 novembre 2010



Description

La série Grafitack Translucide est un film translucide polymère calandré en PVC souple, sans cadmium, pourvu d'un adhésif acrylique permanent sensible à la pression. Cet adhésif est protégé par un papier siliconé de haute qualité. Le film est bien reconnaissable par son empreinte rouge sur le verso. Les couleurs TL sont pourvues d'un papier de protection avec une empreinte quadrillée sous les silicones, pour faciliter le repositionnement éventuel de caractères.

Composition

Film : film translucide en PVC polymère calandré, d'une épaisseur de 80 microns
 Adhésif : adhésif acrylique permanent, sensible à la pression, à base de solvants, avec une excellente résistance contre la lumière UV, les produits chimiques et l'humidité.
 Papier au dos : papier blanc siliconisé d'un poids de 120 gr/m²

Application

La série Grafitack Translucide était spécialement développée pour la publicité lumineuse, et est souvent utilisée dans les enseignes lumineuses, mais aussi sur la plupart des "flexible sign faces".

Avantages du produit

La haute résistance UV du vinyle vous garantit une belle publicité lumineuse pendant des années.

Spécifications du produit

Propriétés techniques dans le cadre d'une humidité relative de 50 ± 5 % et d'une température de 23 ± 2°C.

		Méthode	Résultat
1.	Épaisseur¹		
	Épaisseur vinyle	Din53370	80 microns
	Épaisseur vinyle + colle + papier	Din53370	220 microns
2.	Étirage jusqu'à rupture²		
	en direction de longueur	Din53455	> 130 %
	en direction de travers	Din53455	> 150 %
3.	Tolérance dimensionnelle³	Finat 14	< 0,40 %
4.	Brillance		
	Brillance minim. (angle de mesure 85°)	Din67530	25 %
	Brillance max. (angle de mesure 85°)	Din67530	35 %
5.	Adhésion⁴		
	Après 20 minutes	Finat 1	15 N/25mm
	Après 24 heures	Finat 1	18 N/25mm
6.	Quickstick⁵	Finat 9	11 N
7.	Durée de vie attendue à l'extérieur⁶	-	7 ans (couleur 5-7 ans) or & argent 3 ans
8.	Limites de température		
	d'application	-	+10°C à +40°C
	d'utilisation	-	-20°C à +70°C
9.	Couleur impression dorsale	-	rouge
10.	Inflammabilité		
	Si appliqué sur aluminium, verre, acier = auto-éteignant		

Instructions de stockage

Tous les matériaux Grafitack doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin d'éviter des pertes de qualité, les matériaux Grafitack doivent aussi être stockés dans les meilleures conditions, c.-à-d. dans une température entre 10 et 20°C et une humidité relative de 50%.

Dans ces conditions, les matériaux Grafitack peuvent être stockés pour une période de deux ans.

Remarques

Afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de toujours nettoyer la surface avec isopropanol et/ou d'utiliser un matériel d'application "low-tack" !

Puisque la couleur des films peut différer minimalement dans chaque production, nous vous conseillons de ne pas utiliser des films de différents numéros de production dans un seul travail critique. Le numéro à considérer à cette fin se compose des 5 premiers chiffres du numéro de production de 7 chiffres.

Important

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent aussi être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information, et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

1)
L'épaisseur des matériaux Grafitack peut varier légèrement. La valeur indiquée est une valeur moyenne, obtenue après une série de mesurages.

2)
L'étirage jusqu'à rupture des matériaux Grafitack peut varier légèrement. La valeur indiquée est une valeur minimum, obtenue après une série de mesurages.

3)
La tolérance dimensionnelle est le rétrécissement du matériel non-imprimé en %. Pour mesurer cette valeur, le film est appliqué sur aluminium et mis dans un four à chaleur pulsée à 70°C pendant 48 heures (= méthode Finat 14, adaptée selon notre propre procédure interne). La valeur indiquée est une valeur maximum, obtenue après une série de mesurages.

4)
L'adhésion est mesurée sur verre, après 20 minutes et après 24 heures. Le film est enlevé en formant un angle de 180° et à une vitesse de 300 mm/min. La valeur indiquée est une valeur moyenne, obtenue après une série de mesurages.

5)
Le "Quickstick" est l'adhésion directe, mesurée sur verre. La valeur indiquée est une valeur moyenne, obtenue après une série de mesurages.

6)
La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropicales ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement. La durée de vie peut aussi varier pour chaque couleur (à cause de la pigmentation).